INCAFRENT

FRENTES IMPERMEABILIZANTE

PROTECCIÓN SOL & LLUVIA



- **Máxima durabilidad**
- **Antihongos y antialgas**
- **Colores más resistentes**
- **Previene fisuras y filtraciones**

Incafrent Protección Sol & Lluvia Frentes Impermeabilizante es la opción más completa para proteger paredes exteriores. Debido a su formulación a partir de un polímero elastomérico, forma una película de excepcional elasticidad que otorga una óptima protección impermeabilizante. Excelente poder cubritivo, resistencia y duración de color. Poderosa acción antihongos y antialgas. De fácil aplicación y rápido secado. Bajo olor.

Incafrent Protección Sol & Lluvia Frentes Impermeabilizante está formulado para ser aplicado directamente sobre paredes o revoques nuevos, ya que bloquea la aparición de salitre, permitiendo realizar el pintado cuando la superficie está visiblemente seca sin necesidad de esperar el tiempo de curado ni aplicar fondos.

Actúa además como barrera anti-carbonatación para las estructuras de hormigón. Protege la superficie de la penetración del anhídrido carbónico del aire, que provoca la oxidación de las armaduras de hierro y posterior resquebrajamiento del hormigón.

No es barrera de vapor.

Está indicado para la protección de paredes exteriores y medianeras, revoque, ladrillo, hormigón y paneles de fibrocimento

Empleo
Paredes exteriores.

Terminación
Semi-mate cubriente.

Presentaciones
4 y 20 litros.

Rendimiento
8 a 10 m² por litro y por mano. *

Manos
Dos a tres.

Secado
Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 4 horas. **

Aplicación
Pincel, rodillo o pistola air less. No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.

Dilución y limpieza
Agua.

Tasa de dilución
Se puede diluir con hasta 10% de agua.

* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incafrent Protección Sol & Lluvia está disponible en blanco y en toda la gama de colores de colección Inca. Puede entonarse con Incatone hasta 37,5 cm³ / litro. Incatone amarillo, rojo y naranja no son colores aptos para uso en intemperie.

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar seca, libre de suciedad, grasitud, óxido, polvillo, restos de cal y partes flojas de pintura previa.

Si existieran colonias de hongos o algas, eliminarlas por lavado con una mezcla de 1 parte de solución de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua utilizando un cepillo de cerdas blandas. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

FISURAS Y GRIETAS: Se deben rellenar previamente con una mezcla de 3 partes de arena fina y 1 parte de Incafrent (hasta obtener la consistencia de una masilla). Si estas fueran muy grandes utilizar mortero de albañilería. Dejar secar 24 horas y continuar la aplicación normal.

REVOQUE NUEVO: una vez que el revoque está visiblemente seco, aplicar una mano de Incafrent diluido con 10% de agua para sellar la superficie.

REVOQUE ENVEJECIDO SIN PINTURA PREVIA: limpiar a fondo, preferiblemente con hidrolavado a presión y aplicar una mano de Incafrent diluido con 10% de agua, o Sellador Pigmentado Inca, para sellar la superficie.

PINTURA EN BUEN ESTADO: si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente Incafrent. No usar Sellador Pigmentado sobre superficies ya pintadas.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.) o hidrolavado a presión. En caso de quedar revoque expuesto, sellar con Incafrent diluido con 10% de agua.

SUPERFICIES CON CAL O POLVILLO: Si no puede ser removido, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Inca.

ENDUIDO: luego de aplicar Enduido Texturable, debe sellarse el mismo día aplicando Fijador al Aguarrás.

En el caso de salitre que resulte de problemas estructurales por el flujo de humedad desde el interior de la pared (como, por ejemplo, humedad ascendente del suelo, de cimientos, o de muros de contención), o infiltraciones de agua causadas por rajaduras profundas en techados o paredes, es fundamental resolver el problema antes de la aplicación del producto.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC ni con humedad relativa mayor al 85%. No aplicar en previsión de rocíos o lluvias inmediatas.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com