INCAMUR

SUPER ACRÍLICO

PROTECCIÓN SOL & LLUVIA



- **Más cubritivo**
- **Antihongos y antialgas**
- **Colores más resistentes**
- **Mayor durabilidad**

Incamur Protección Sol & Lluvia Super Acrílico es una pintura especialmente desarrollada para paredes exteriores. Contiene poderosos agentes antihongos y antialgas. Excelente poder cubritivo y gran integridad de película que proporciona más protección, resistencia y durabilidad a los colores. De fácil aplicación y rápido secado. Bajo olor.

Incamur actúa además como barrera anti-carbonatación para las estructuras de hormigón. Protege la superficie de la penetración del anhídrido carbónico del aire, que provoca la oxidación de las armaduras de hierro y posterior resquebrajamiento del hormigón. No es barrera de vapor.

Puede aplicarse sobre revoques, imitación, ladrillo, hormigón, bloques y fibrocemento.

Empleo
Paredes exteriores.

Terminación
Mate cubriente.

Presentaciones
1, 4 y 20 litros.

Rendimiento
10 a 12 m² por litro y por mano.*

Manos
Dos a tres.

Secado
Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 2 a 3 horas. **

Aplicación
Pincel, rodillo o pistola air-less.
No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.

Dilución y limpieza
Agua.

Tasa de dilución
Se puede diluir con hasta 10% de agua.

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.
** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incamur Protección Sol & Lluvia Super Acrílico está disponible en blanco y en toda la gama de colores de la Colección de Colores de Inca. Puede entonarse con Incatone hasta 37,5 cm³/litro. Incatone amarillo, rojo y naranja no son colores aptos para uso en intemperie

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

La superficie a pintar debe estar seca, libre de suciedad, grasitud, óxido, polvillo, restos de cal y partes flojas de pintura previa

Si existieran colonias de hongos o algas, eliminarlas por lavado con una mezcla de 1 parte de solución de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua utilizando un cepillo de cerdas blandas. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

REVOQUE NUEVO: Superficies nuevas y firmes no requieren fondos ya que Incamur es autosellante.

REVOQUE ENVEJECIDO SIN PINTURA PREVIA: limpiar a fondo, preferiblemente con hidrolavado a presión y aplicar una mano de Incamur diluido con 10% de agua, o Sellador Pigmentado Inca, para sellar la superficie.

PINTURA EN BUEN ESTADO: si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente Incamur. No usar Sellador Pigmentado sobre superficies ya pintadas.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.) o hidrolavado a presión.

ENDUIDO: luego de aplicar Enduido Texturable, debe sellarse el mismo día aplicando Fijador al Aguarrás.

SUPERFICIES CON CAL O POLVILLO: si no puede ser removido, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Inca.

En el caso de salitre que resulte de problemas estructurales por el flujo de humedad desde el interior de la pared (como, por ejemplo, humedad ascendente del suelo, de cimientos, o de muros de contención), o infiltraciones de agua causadas por rajaduras profundas en techados o paredes, es fundamental resolver el problema antes de la aplicación del producto.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC, con humedad relativa mayor al 85% ni en previsión de lluvias inmediatas.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta especifica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com