ULTRA LAVABLE ANTIMARCAS Y ANTIMANCHAS

Paredes nuevas por más tiempo



- Resistente a marcas y rayones[1]
- 3x más resistente[2]
- Repele líquidos[3]
- No deja aureola

La batalla por mantener las paredes protegidas, libres de marcas y manchas, ha ganado un fuerte aliado. Nuevo Incalex ULTRA LAVABLE Antimarcas y Antimanchas es una pintura acrílica de alto desempeño, gran durabilidad y lavabilidad. Su exclusiva tecnología Ultra Mark Resist es 3 veces más resistente al lavado[2] y ofrece una película protectora contra marcas y rayones[1] resultantes de la fricción de objetos de plástico, goma o madera contra la pared, como sillas, suelas de zapatos, muebles, etc. Tiene acción antimanchas, repele líquidos[3], no deja aureola y facilita la limpieza de manchas como: chocolate, kétchup, café, refrescos, jugos, lápices, rotuladores, lápices de colores y labial.

Su fórmula no deja olor[4], tiene acabado Mate y excelente poder cubritivo. Es de fácil aplicación y rápido secado.

Renueva tu hogar con Ultra Lavable y mantén tus paredes limpias y como nuevas por mucho más tiempo.

(1) Propiedades evaluadas según metodologias internas. Proporciona protección contra las marcas resultantes del roce (frote) contra la pared, provocado por objetos de plástico, goma o muebles. Las marcas profundas en la superficie de la pintura que comprometen su integridad, causados por ejemplo por objetos afilados, pueden provocar dafos permanentes. (2) Resistencia relativa a la erosión comparada con un látex interior mate Premium, cuando es sometida a la abrasión cíclica durante la remoción de manchas. (3) En colores intensos, el efecto hidrófugo es menor y requiere mayor tiempo de curado para notarse. Los líquidos calientes también disminuyen el efecto. (4) Después de 4 horas de la aplicación, seguiendo las recomendaciones de uso que figuran en el envase.

Empleo
Paredes interiores.

Terminación
Mate cubriente.

Presentaciones
4 y 20 litros.

Rendimiento
10 a 12 m² por litro y por mano.*

Manos
Dos.

Secado
Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 2 a 3 horas. **

Aplicación
Pincel, rodillo o pistola air-less.
No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.

Dilución y limpieza
Agua.

Tasa de dilución
Pincel o rodillo: máximo 10%.
Pistola air-less: máximo 20%.

*El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.
**Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Incalex Ultralavable está disponible en blanco e integra el sistema Inca Color Service por lo que se puede obtener en toda la gama de colores de la Colección de Colores de Inca. Para algunos colores Base T y F aplicar al menos tres manos del color seleccionado. También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm^3 por litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud. Si existieran colonias de hongos proceder de la siguiente manera: 1) cepillar con una solución de agua y detergente; 2) enjuagar; 3) aplicar una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo; 4) enjuagar cuidadosamente y dejar secar. Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

El uso de Enduido Incaplast, previo a la aplicación de este producto, realzará sus propiedades.

REVOQUE SIN PINTAR: si la superficie está firme, no requiere fondo ya que **Incalex Ultralavable** es autosellante.

YESO: aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

SUPERFICIES ENDUIDAS: eliminar todo el polvillo remanente del lijado. Si no es posible, aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca. El uso de Fijador – Sellador al agua mejora además el rendimiento y la terminación de la pintura.

PINTURA EN BUEN ESTADO: si resiste al tirón de una cinta adhesiva ancha firmemente pegada a la superficie, aplicar directamente **Incalex Ultralavable**. Si la pintura existente fuera brillante o semimate, lijar para dejarla completamente mate.

PINTURA EN MAL ESTADO: remover la pintura con los medios mecánicos usuales (espátulas, cepillos, lijas, etc.). Si la superficie queda pulverulenta aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca. Si fuera necesario corregir imperfecciones aplicar Enduido Incaplast previo a la aplicación de **Incalex Ultralavable**.

SUPERFICIES CON CAL: si no puede ser removida, aplicar una mano previa de Fijador - Sellador al agua Inca.

LAVADO DE MANCHAS

Para remover suciedad y manchas utilizar un paño o esponja suave humedecida con detergente de uso doméstico diluido en agua. Una vez finalizada la limpieza, enjuagar con agua limpia y secar con papel absorbente. Para manchas muy persistentes puede emplearse la parte abrasiva de la esponja limpiando suavemente.

La limpieza de las manchas debe realizarse lo antes posible luego de producidas, pues el paso del tiempo podría dificultar la remoción de las mismas.

Existen manchas difíciles de remover como por ejemplo: líquidos calientes, biromes, entre otras, u otras que no se remueven como marcadores permanentes.

NOTA: Toda la información se encuentra a la altura de los conocimientos actuales del fabricante y es brindada de buena fe, tanto en esta información como en otra literatura técnica o consulta específica, estando sujeta a modificaciones sin previo aviso. Dado que las condiciones de uso se encuentran fuera del control del fabricante, los resultados obtenidos en la compra, aplicación y uso de los productos es de la sola responsabilidad del usuario. Para la aplicación en condiciones especiales (otros usos no especificados en esta ficha) consultar con el Centro INCA de Atención al Cliente (CIAC) al teléfono 08001401 o vía email a la dirección inca@akzonobel.com

En algunos colores intensos el efecto hidrorepelente puede ser menos notorio pero esto no afecta el poder antimanchas. En abrasión muy intensa durante la limpieza puede notarse un cambio en la percepción del color. La resistencia óptima al lavado de manchas sin deterioro de la película se obtiene a los 14 días de finalizado el trabajo.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5ºC ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.