Información de producto | FICHA TÉCNICA

IMPRIMACIÓN MULTISUPERFICIE

400 ml, 12.2 Oz, 346 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Imprimación blanca que actúa como puente de adherencia para pintar sobre superficies no absorbentes. Su alto poder anticorrosivo y buena adherencia, sobre multitud de soportes, la convierten en la imprimación más universal o "todoterreno" del mercado.

CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación.
- Muy buena adherencia.
- Resistencia al calor 100ºC.
- Color blanco.
- Interior e exterior.
- Puede funcionar como producto blanco de acabado.
- Excelente imprimación para todas las superficies: hierro, zinc, cobre, galvanizado, poliéster, metacrilato, melanina, poliuretano, cerámica, azulejos y vidrio, etc.
- No se recomienda aplicar sobre aluminio anodizado.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies desengrasadas limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los diez minutos con su propia imprimación.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:	Combinación de resinas sintéticas en disolvente alifáticos y aromáticos
Color:	Blanco
Brillo:	Aspecto mate, brillo <15%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	30'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	36 h
Rendimiento teórico (pintado continuo):	2,5 m^2
Disolventes:	Acetato Butilo
Vida del producto:	< 5 años (almacenado correctamente)
Repintado:	Con su propia imprimación: A los 10 minutos. Con otras pinturas de terminación: Después de 30 minutos a máximo 2h o ya bien esperar 36 h o más. Transcurridos 3 días desde la aplicación de la imprimación, se recomienda lijar ligeramente la superficie, para favorecer el anclaje del recubrimiento posterior.
Resistencia al calor:	100ºC
Condiciones de aplicación:	Tº ambiente 8ºC
	Tº superficie de 5º-50 C
	Humedad Máx. 85% R.H.P

151025

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: GLP C_3-C_4

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



APLICACIONES

Indicada como capa de imprimación donde se necesite un aumento del anclaje o una protección anticorrosiva.

- Automoción
- Industria
- Construcciones metálicas
- Bricolaje
- Mantenimiento

IMAGEN



ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Blanco / *White*
EX014PR0004

DIFUSOR



Transversal Cap
Biselado - Chiseled

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Made in Europe.