Información de producto | FICHA TÉCNICA

# IMPRIMACIÓN PLÁSTICOS

400 ml, 10.84 Oz, 298,8 g.

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Imprimación de anclaje a base de una solución de aditivos especiales que proporcionan adherencia sobre PP. (Polipropileno) y algunos otros plásticos.

## CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena elasticidad.
- Facilidad de aplicación y repintado con acrílicos, sintéticos y nitrocelulósicos.
- Excelente adherencia sobre polipropileno (EPDM modificado). Sobre otros plásticos es aconsejable realizar una prueba antes de su uso.

## APLICACIONES

Indicada, como capa de anclaje en sistemas de pintura en aerosol. Su poder adherente sobre diversas superficies la hace ideal como primera capa en:

- Automoción
- Bricolaje
- Industria
- Manualidades

## INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. En cualquier superficie plástica, ver el comportamiento del producto.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor dos capas finas que una gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso. Si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

| | |
|---|---|
| Tipo Ligante: | Disolución de aditivos |
| Color: | Incoloro |
| Secado al tacto ( ASTM D-1640 ISO 1517 ): | 10' |
| Secado total ( ASTM D-1640 ISO 1517 ): | 20' |
| Espesor de capa seca ( ASTM D-823 ISO 2808 ): | 15 µ/capa (2pasadas) |
| Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409 ): | 4B |
| Rendimiento teórico ( pintado en continuo ): | 2 m² |
| Diluyente: | Aromáticos |
| Vida del producto: | (Almacenado correctamente) 5 años |
| Repintado: | Después de 10' |
| Resistencia del pintado al calor: | 100ºC |
| Condiciones de aplicacion: | Tº ambiente mínima 8ºC |
| | Tº superficie de 5ºC |
| | Humedad Máx. 85% R.H.P |

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre PP. (EPDM modificado. Fecha última revisión: 151025

## IMAGEN




## ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

Imprimación Plásticos / *Plastic Primer*
EX014PR0914

## DIFUSOR



**Transversal Cap**
*Fino - Thin*

## ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME

**Caja (6 unidades)**
205 X 140 X 200 mm.




**Montana Colors, S.L.** P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente
ISO 9001- ISO 14001

Made in Europe.