Información de producto | FICHA TÉCNICA

PINTUR ANTICALÓRICA

400 ml: 11 Oz, 305 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura anticalórica formada fundamentalmente a base de resinas de silicona y pigmentos termoestables especiales para la preparación de pinturas que tengan una gran resistencia a temperaturas hasta 690-700 ºC.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buen endurecimiento.
- Buena flexibilidad.
- Resistencia al rayado.
- Buena adherencia.
- No contiene plomo.
- Alto poder de cubrición.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Termoestabilidad. Resistencia a altas temperaturas hasta 700 ºC.
- Se adhiere perfectamente sobre otras pinturas anticalóricas.

APLICACIONES

Indicada para piezas o superficies sometidas a diferentes estadios de choque térmico.

- Industria
- Mantenimiento
- Estufas
- Calderas
- Conductos de fluidos
- Automoción: bloques de motor, tubos de escape.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Sobre superficies metálicas oxidadas: eliminar la corrosión con un cepillo de alambres.
- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una gruesa. Repintable a los diez minutos con la misma pintura.
- Para un curado total de la pintura atemperar durante 30-60 minutos a 150-200 ºC.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo de ligante:	Resina de silicona
Color:	Noir, Argent, Blanc, Fonte
Brillo:	Mate <10 %
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):	10'
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):	20'
Espesor de capa seca (ASTM D-823 ISO 2808):	15 µ/capa (2 pasadas)
Adherencia (ASTM D-3359 ISO 2409):	3B
Rendimiento teórico (pintado en continuo):	2 m² en aerosoles 400 ml
Diluyente:	Aromáticos
Vida del producto:	(Almacenado correctamente) 5 años
Repintado:	Después de 10'
Resistencia al calor:	690 ºC
Condiciones de aplicacion:	Tº ambiente mínima 8 ºC
	Tº superficie de 5-50 ºC
	Humedad Máx. 85 % R.H.P

* Las pruebas de adherencia han sido realizadas sobre placas de acero.

270126

IMAGEN



ETIQUETA

COD. BARRAS/BAR CODE

DIFUSOR



Pocket Cap
Fino - Fine

Plata / *Silver*
EX014PR0203

Negro / *Black*
EX014PR0201

Hierro Fundido / *Cast Iron*
EX014PR0205

Blanco / *White*
EX014PR0202

ENVASADO

Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50 ºC
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.



Montana Colors , S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 33 27 87 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

EMPRESA certificada según norma de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001
Made in Europe.