ACRILPLAST REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO FINO

DESCRIPCIÓN : Revestimiento acrílico impermeable texturado fino, es un producto elástico y resistente a la intemperie que protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

USOS : Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.
Apto para superficies de concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas, etc. Se recomienda aplicar con rodillo, pero también puede ser aplicado con llana o mediante soplete con tolva.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo** : Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- **Pigmento** : Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.
- **Peso específico** : 1.60 - 1.66
- **Rendimiento** : 1.0-1.6 Kg/m2
- **Color** : Blanco. Apto para ser entonados con Entonador Universal TONPLAST (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con el Sistema de Color IS.
- **Brillo** : Mate
- **Número de manos** : Varía con el elemento de aplicación
- **Secado tacto** : 4 a 6 horas
- **Repintado mínimo** : -
- **Solvente de limpieza y dilución** : Agua.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.
En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto
Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de Fondo Antióxido Proterox. Si existieran grietas rellenar con Recuplast Grietas y Juntas.

APLICACIÓN

: Aplicar a modo de imprimación 1 mano a rodillo de **Recuplast Frentes** de color similar al producto final diluyendo con 15% de agua.
Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:
Con rodillo: Aplicar 2 manos del producto con el agregado de hasta un 10% de agua dejando entre 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Sobre la mano previa de imprimación, aplicar en 1 mano con una dilución de 5-15% de agua, salpicando en pequeños círculos con el soplete y solapando una mano con la anterior para dejar una textura pareja. Usar un pico de 2mm

Acabado Planchado con llana: Aplicar 1 mano con llana metálica en ángulo de 45° dejando un espesor máximo de 2mm. Inmediatamente sobre el material fresco emparejar con un rodillo de pelo corto. Dejar orear 10 a 30 minutos y planchar la superficie con llana de plástico. Se recomiendan paños grandes con pocos empalmes. En días calurosos se puede agregar hasta 5% de agua para retardar el secado.

El secado superficial demora entre 2 y 6 horas y el final entre 5 y 7 días

SISTEMA A UTILIZAR

: Llana, rodillo o tolva

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A

CARLOS A. LÓPEZ 6526

MONTEVIDEO – URUGUAY
www.sinteplast.com.uy