ACRILPLAST REVESTIMIENTO ACRÍLICO TEXTURADO MEDIO

DESCRIPCIÓN : Revestimiento acrílico impermeable texturado medio, es un producto elástico y resistente a la intemperie que protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

USOS : Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.
Apto para superficies de concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas, etc.
Mediante el planchado con llana plástica se obtienen diversos efectos rayados tipo travertino o rulato.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- **Vehículo** : Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- **Pigmento** : Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.
- **Peso específico** : 1.70 - 1.75
- **Rendimiento** : 1.0-1.4 Kg/m2
- **Color** : Blanco. Apto para ser entonados con Entonador Universal TONPLAST (hasta un máximo 1 sachet/ litro) y con el Sistema de Color IS.
- **Brillo** : Mate
- **Número de manos** : 1 (aplicación con llana)
- **Secado tacto** : 4 a 6 horas
- **Repintado mínimo** : -
- **Solvente de limpieza y dilución** : Agua.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores.
En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto
Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de Fondo Antióxido Proterox. Si existieran grietas rellenar con Recuplast Grietas y Juntas.

APLICACIÓN

: Aplicar a modo de imprimación 1 mano a rodillo de **Recuplast Frentes** de color similar al producto final diluyendo con 15% de agua.
Se pueden usar distintos elementos de aplicación solos o combinados según las siguientes indicaciones:

Acabado Planchado con llana: Aplicar 1 mano sin diluir de Acrilplast Textura Media con llana metálica en ángulo de 45° dejando un espesor máximo de 2mm. Dejar orear entre 10 y 30 minutos y luego planchar con llana de plástico con movimientos verticales para el efecto Travertino o circulares para el efecto Rulato. Se recomienda hacer paños completos disminuyendo el número de empalmes. Si las temperaturas son muy elevadas es conveniente agregar hasta 5% de agua.

Con rodillo: Aplicar 2 manos del producto con el agregado de hasta un 10% de agua dejando entre 3 y 5 horas entre manos. Hacer paños cortos de 50 x 50 cm aplicando en forma vertical y repasando en forma horizontal sin cargar el rodillo. Tratar de no superponer los empalmes de las dos manos.

Con soplete con tolva: Sobre la mano previa de imprimación, aplicar en 1 mano con una dilución de 5-15% de agua, salpicando en pequeños círculos con el soplete y solapando una mano con la anterior para dejar una textura pareja. Usar un pico de 3mm

El secado superficial demora entre 4 y 6 horas y el final entre 5 y 7 días

SISTEMA A UTILIZAR

: Llana metálica para cargar el material y llana plástica para dar el efecto.

También se puede aplicar mediante rodillo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CIAT tel 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos

responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A

CARLOS A. LÓPEZ 6526

MONTEVIDEO – URUGUAY
www.sinteplast.com.uy