PREPARACIÓN

Enduplast EXTERIOR

ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR

Sinteplast

Enduido plástico al agua
ENDUPLAST EXTERIOR

DESCRIPCIÓN	: Producto de preparación de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil de lijar.
USOS	: Enduido formulado para aplicar sobre superficies de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea, sin anfractuosidades. No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni para desniveles mayores que 1 mm. Siempre requiere una pintura de terminación. Recomendado en paredes exteriores, y en interiores como base de pinturas satinadas o brillantes.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo	: Polímero en dispersión acuosa.
- Pigmento	: Cargas inertes.
- Peso específico	: 1,68
- Rendimiento	: 2 m² por kilo (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar).
- Color	: Blanco.
- Secado tacto	: 2 horas.
- Secado duro	: A las 8 horas puede ser lijado.
- Repintado mínimo	: Luego del lijado completar el trabajo con el esquema de terminación.
- Solvente de limpieza y dilución	: Agua.
- Tiempo de almacenamiento	: 12 meses.

PREPARACIÓN

Enduplast EXTERIOR

ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR

SUSTRATO

- Tratamiento previo	: Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos (con SOLUCIÓN FUNGICIDA SINTEPLAST Lista para usar), polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. Las paredes deben estar secas y, si son nuevas, tener un tiempo mínimo de 30 días de curado en exteriores y 60 días en interiores. En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Imprimación Fijadora al agua MANO PREVIA o Fijador Sellador SELLAPLAST adecuadamente diluido. Cuando la base no sea totalmente firme y en trabajos en exteriores reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al aguarrás MANO PREVIA (no debe quedar con brillo).
APLICACIÓN	: Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, y emparejar mediante lijado en seco. Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada. Luego aplicar una mano de Fijador al Aguarrás Mano Previa adecuadamente diluido. (no debe quedar brillo) Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.
- Sistema a utilizar	: Espátula o llana.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PREPARACIÓN

Enduplast EXTERIOR

ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y

efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CIAT 1722

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A

CARLOS A. LÓPEZ 6526

MONTEVIDEO – URUGUAY
www.sinteplast.com.uy