PREPARACIÓN

Enduplast INTERIOR

ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR

ENDUPLAST

Enduido plástico interior

DESCRIPCIÓN : Producto de preparación de alta consistencia, apto para ser aplicado a espátula o llana, fácil de lijar.

USOS : Enduido formulado para aplicar sobre superficies interiores de yeso, concreto o mampostería, nuevas o pintadas, que presenten irregularidades o fisuras de pequeño tamaño, de modo de obtener una terminación homogénea, sin anfractuosidades.
No es indicado para rellenar pozos o grietas, ni para desniveles mayores que 1 mm. Siempre requiere una pintura de terminación.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento : Cargas inertes.
- Peso específico : 1,70
- Rendimiento : 3 m² por kilo (puede variar según la superficie y el trabajo a realizar).
- Color : Blanco.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : A las 8 horas puede ser lijado.
- Repintado mínimo : Luego del lijado completar el trabajo con el esquema de terminación.
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

PREPARACIÓN

Enduplast INTERIOR

ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR

- Tratamiento previo	: Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos utilizados para la limpieza. En paredes nuevas, o de absorción alta o despareja, aplicar previamente una mano de Sellaplast. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al aguarrás Mano Previa (no debe quedar con brillo).
APLICACIÓN	: Aplicar tal cual se entrega, o "ablandado" con una pequeña cantidad de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas, según el espesor y la humedad ambiental, y emparejar mediante lijado en seco. Repetir el proceso hasta lograr la uniformidad deseada y volver a aplicar Imprimación Fijadora al agua blanca o transparente de la línea Primer Paso sobre las zonas enduidas. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.
- Sistema a utilizar	: Espátula o llana.
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). NO INFLAMABLE. Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PREPARACIÓN

Enduplast INTERIOR

ENDUIDO PLÁSTICO INTERIOR

PRIMEROS AUXILIOS	Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica, **CIAT tel 1722**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A
CARLOS A. LÓPEZ 6526
MONTEVIDEO – URUGUAY
www.sinteplast.com.uy