MASILLA PARA PLACAS DE YESO

DESCRIPCIÓN	: Masillla lista para usar, para la toma de juntas y la preparación de placas de yeso. Su consistencia cremosa y la facilidad de lijado facilitan la aplicación y la terminación de calidad.
USOS	: Producto indicado para la toma de juntas, recubrimiento de perfiles y tornillos de fijación de las placas de yeso. Puede reemplazar al enduido en paredes convencionales alcanzando espesores superiores sin fisurarse.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo	: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento	: Cargas minerales inertes.
- Peso específico	: 1,79
- Solidos en peso:	: 74%
- Rendimiento	: Para la toma de juntas y relleno de cabeza de tornillo: 0.8 kg/m2 de placa Toma de juntas más una 1 mano de masillado total: 1,40 kg/m2 Toma de juntas más 2 manos de masillado total: 1,65 kg/m2
- Tiempo de secado	: 8 a 24 horas en función del espesor y de la temperatura y humedad ambiente
- Solvente de limpieza y dilución	: Agua.
- Tiempo de almacenamiento	: 12 meses.

APLICACIÓN	: Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvillo. Usar la masilla tal cual viene según los pasos que se indican: 1) Aplicar la masilla entre las placas a unir con una espátula de aproximadamente 12 cm. presionando para que penetre y luego alisar sin dejar rebabas 2) Sin dejar secar, colocar la cinta de papel para juntas centrándola y presionándola levemente con los dedos. Alisar con la espátula evitando que queden burbujas o grumos bajo la cinta eliminando el material sobrante. Aplicar el producto recubriendo los tornillos de fijación. 3) Dejar secar y aplicar una mano adicional de masilla sobre juntas y tornillos de fijación 4) Dejar secar y aplicar una nueva mano de masilla ahora usando una llana. Dejar secar 24 horas. Dependiendo de la terminación deseada se lijará la superficie con lija fina No aplicar con temperaturas inferiores a los 5° C y superiores a los 40° C ni con humedad ambiente superior a 85%
- Herramienta a utilizar	: Espátula o llana
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos). NO INFLAMABLE.
PRIMEROS AUXILIOS	Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica, **CIAT tel 1722**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del

producto, dado que están fuera de nuestro control.

ELBEX, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

FABRICADO POR PINTURAS DEL PLATA S.A

CARLOS A. LÓPEZ 6526

MONTEVIDEO – URUGUAY
www.sinteplast.com.uy